

MURIDROL

CODICE: 864

Ver. 02/2015

DESCRIZIONE GENERALE:	Idropittura murale traspirante bianca per interno riempitiva di buona pannelabilità, a base di legante Vinil-Acrilico, cariche micronizzate e additivi selezionati.
IMPIEGO:	Per l'imbiancatura di pareti murali e soffitti all'interno ove è richiesta una ottima traspirabilità.
TIPO DI SUPPORTO:	Intonaco a gesso o intonaco cementizio fine, CLS.
TIPO DI LEGANTE:	Emulsione Vinil-Acrilica
PESO SPECIFICO:	1,70 Kg/litro.
RESIDUO SECCO IN MASSA:	70% +- 0,5.
RESIDUO SECCO IN VOLUME:	26,0%.
LEGANTE SECCO IN VOLUME:	2,0 %.
VISCOSITA' BROOKFIELD:	14.000 cps +- 2.000. PH = 8,5 ± 0,5

CLASSIFICAZIONE EN 13300

Classificazione per impiego finale:	Decorazione
Billantezza:	<11Gloss a 85° (Semi opaco)
Dimensione massima delle particelle:	50 µm (fine)
Potere coprente:	> 96 per 5 m ² /l (Classe 3)
Resistenza spazzolatura ad umido 40 cicli:	> 70 µm (Classe 5)

APPLICAZIONE:	Pennello - Rullo - Spruzzo.
DILUIZIONE:	In volume 20 - 30% la prima mano, 10 - 20 % la seconda .
TIPO DI DILUENTE:	Acqua.
RESA:	7-9 mq/litro. (*) Si consigliano almeno due mani.
SPESSORE DEL FILM SECCO:	40 -50 micron per mano.
TEMPERATURA MINIMA D'APPLICAZIONE:	+5° C.
UMIDITA' RELATIVA:	Non superiore all'80%.
ESSICCAZIONE A 20°C:	Fuori tatto: 2 ore.

Totale 18 ore.

SOVRAVERNICIATURA:

Dopo 3 - 4 ore dalla prima mano.

**PREPARAZIONE
DEL SUPPORTO:**

L'intonaco deve essere perfettamente pulito, asciutto e spazzolato.
Su intonaci nuovi a gesso si consiglia una prima mano di isolante Fissativo -all'acqua ISOCRIL opportunamente diluito. Pitture vecchie preesistenti facilmente distaccabili vanno asportate meccanicamente, successivamente tutta la superficie va isolata come sopra.

MAGAZZINAGGIO:

Conservare a temperatura ambiente (+5° / +40° C) in contenitori originali sigillati.
TEME IL GELO.

TIPO DI CONFEZIONE:

Litri 2,5 - 5 - 14.

COLORE:

Bianco.
Il prodotto può essere tinteggiato con COLORANTI CONCENTRATI per ottenere sfumature pastello.

NORME DI SICUREZZA:

Il prodotto contiene CIT/MIT per la preservazione in barattolo, può provocare una reazione allergica. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto

MANIPOLAZIONE:

In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con acqua.

CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE: (contenuto COV)

Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per questo prodotto (cat A/a): 30 g/l.
Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l. di COV.

** La resa varia in funzione del tipo e dello stato del supporto.*

Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Net Color si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

